

**precote®**

## Biztosítás és tömítés (reaktív)

Típus	Szín	Bevonat	Szilárdság	Homérséklet tartomány	Menet súrlódási tényező ( $\mu_e$ )	Szilárdulás	Funkció
30	sárga	Akrilát + Peroxid	alacsony	-50 - +150°C	0,1 - 0,15	gyors	tömítés és biztosítás
30-8	sárga	Akrilát + Peroxid	alacsony	-50 - +150°C	0,1 - 0,15	nagyon gyors	tömítés és biztosítás
30-8	sárga	Akrilát + Peroxid	alacsony	-50 - +150°C	0,1 - 0,15	gyors	tömítés és biztosítás, M6-nál kisebb menet esetén
80	vörös / zöld	Akrilát + Peroxid	nagyon magas	-50 - +170°C	0,25 - 0,28	gyors	tömítés és biztosítás magas homérséklet esetén
80-8	piros	Akrilát + Peroxid	nagyon magas	-50 - +170°C	0,25 - 0,28	gyors	tömítés és biztosítás, M6-nál kisebb menet esetén
83	piros	Akrilát + Peroxid	nagyon magas	-50 - +170°C	0,25 - 0,28	nagyon gyors	tömítés és biztosítás, gyors terhelhetőséggel
85	türkiz	Epoxiakrilát + Peroxid	magas	-50 - +170°C	0,1 - 0,15	gyors	biztosítás és tömítés, magas elofeszítéssel
85-3	türkiz	Epoxiakrilát + Peroxid	magas	-50 - +170°C	0,1 - 0,15	nagyon gyors	tömítés és biztosítás, gyors terhelhetőséggel
85-8	türkiz	Epoxiakrilát + Peroxid	magas	-50 - +170°C	0,1 - 0,15	gyors	tömítés és biztosítás, M6-nál kisebb menet esetén
87	vörösbarna	Akrilát + Peroxid	nagyon magas	-50 - +170°C	0,25 - 0,28	gyors	tömítés és biztosítás, mosóvízzel szembeni ellenállóság