

precote®

Rögzítés és tömítés (nem reaktív)

Típus	Szín	Bevonat	Kinézet	Hatás	Homéroséklet tartomány	Menet súrlódási tényező (μ_e)	Funkció
4	fehér / kék	filmképzó diszperzió	száraz, nem tapadó, elasztikus	csak rögzítohatás, nagyon alacsony	-50 - +180°C	0,1 - 0,15	tömítés
5	fehér / kék	filmképzó diszperzió	száraz nem tapadó, lágy	csak rögzítohatás	-50 - +180°C	0,1 - 0,15	tömítés
6	fehér / zöld	filmképzó diszperzió	száraz, lágy	csak rögzítohatás, alacsony	-50 - +110°C	0,25 - 0,30	biztosítás és tömítés
9	fehér	filmképzó diszperzió	száraz, lágy	csak rögzítohatás, közepestol nagyig	-50 - +180°C	0,1 - 0,15	biztosítás
19 - 2	színtelen / piros	filmképzó diszperzió	száraz, nem tapadó, suru	csak rögzítohatás, közepestol nagyig	-50 - +90°C	0,25 - 0,3	biztosítás és tömítés
19 - 7	színtelen / sárga / vörösbarna	filmképzó diszperzió	száraz, nem tapadó, szilárd	csak rögzítohatás, közepes	-50 - +150°C	0,1 - 0,15	biztosítás és tömítés
10	szürke	Poliamid-diszperzió, megömllesztett	száraz, nem tapadó, nagyon szilárd	csak rögzítohatás, magastol a kiválóig	-50 - +150°C	0,16 - 0,20	biztosítás és tömítés
10 - 1	zöld	Poliamid-diszperzió	száraz, nem tapadó, szilárd	csak rögzítohatás, magastol a kiválóig	-50 - +150°C	0,14 - 0,18	biztosítás és tömítés
709	antracit	filmképzó diszperzió + szilárd kenoanyag	száraz, nem tapadó, plasztikus	csak rögzítohatás, nagyon alacsony	-50 - +700°C	0,09 - 0,13	magas elofeszítési ero; fröccseno víz ellen tömít